

PINOTEX GULVLAK VANDIG

HURTIGTØRRENDE

SERIE 2429X

28/06/06

Rev.: 0



Type:

Akryl-emulsion-polyurethan dispersion.

Tekniske egenskaber:

Pinotex Gulvlak er en vandig lak, der udmærker sig ved en god slidstyrke. Den er modstandsdygtig overfor almindelige rengøringsmidler og har ingen ubehagelig lugt af opløsningsmidler.

Pinotex Gulvlak er beregnet til indendørs lakering af særligt udsatte gulvflader, specielt på lyse træsorter som f.eks. fyr eg, ask, bøg, birk og Oregon pine. Ved brug på mørke træsorter fremstår overfladen med lidt mindre dybdevirkning end ved brug af traditionelle olielaktyper.

Behandling ulakeret træ:

Træet skal være rent og tørt, fri for harpiks og voks. Der grundes med fortyndet lak - 15 % vand. Når lakken er tør, slibes let med fint slibepapir nr. 150. Slibestøv aftørres. Færdiglakering 1 - 2 gange.

Lakeret træ:


Løst og dårligt hæftende lak afrenses. Fastsiddende lak afvaskes med *Pinotex Grundrens - Træ*. Til sidste hold skyllevand anbefales det at tilsætte 2 dl eddikesyre pr. 10 liter vand. Gulvet skal - før lakering - være gennemtørt. Fordampning af vand fra sprækker og sammenføjninger kan tage flere timer. Mellemslibning med slibepapir nr. 150. Slibestøv aftørres. Bort træ grundes med fortyndet lak - 15 %. Færdiglakering 1 - 2 gange. Dagen før der skal lakeres, bør der afsættes en lille prøve for at konstatere, om vedhæftning og udseende er i orden.

Fortynding:

Vand, skal normalt ikke fortyndes. Maleværktøjet rengøres i sæbevand.

Påføring:

Pensel eller lakrulle. *Pinotex Gulvlak* skal omrøres før og under brug. I våd tilstand fremtræder lakken hvid, men tørrer klart op.



2429X, side 2

Tørretid:

Ca. 1 time ved +20° C. Slibe- og overlakeringstør ca. 5 timer. Fuld modstandsdygtig efter ca. 1 uge.

Nuance:

Farveløs.

Glans:

24291	halvmat	glansgrad 20.
24292	halvblank	glansgrad 50.
24293	blank	glansgrad 80.

Rækkeevne:

10 - 12 m² pr. liter.

Sikkerhedsmærkning:

Kodenr.: 0-3.

Brandfareklasse: Ingen.

Sundhedsfareklasse: Ingen.

Se i øvrigt sikkerhedsdatablad.

Bemærkninger:

Der anbefales at foretage prøveopstrøg for at se om lakken kan hæfte optimalt og om udseendet er i orden.

